














Technische Information:

DISOLAC-Zweischicht-Basislack

DISOLAC Zweischicht D-200 ist ein Basislack auf Acryl-Basis überlackierbar mit MS- oder HS-Klarlack

	Anwendungszweck	Fahrzeug- und Industrielackierung
	Handschliff	nass, P280 - 800
	Excenterschliff	trocken, P280 - 400
	Vorbehandlung	reinigen mit Silikonferner
	Verdünnung	Acryl- od. Basis-Verdünnung, max 40%
	Spritzviskosität	18 - 24 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,2 – 1,5 mm / 3 – 4 bar
	Saugbecherpistole	1,2 – 1,5 mm / 3 – 4 bar
	HVLP-Pistole	1,3 – 1,4 mm / 2 - 3 bar
	Spritzgänge	2 – 3, 40 µm trocken
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	ca. 10 - 15 Minuten
	Weiterverarbeitung	überlackierbar nach frühestens 20 – 45 Minuten, abhängig von Schichtstärke und Lufttemperatur und spätestens nach 24 Stunden bei 20° C. forcierte Trocknung: 30 min/60°C
	Ergiebigkeit	ca. 10 m ² per Liter

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.