














## Technische Information:

### DISOLAC-1K-Polyurethan-Decklack D-941

**DISOLAC D-941** ist ein Hochglanz-Einkomponenten-Decklack auf Alkyd-Urethan-Basis.

	Anwendungszweck	Industrie- und Nutzfahrzeuglackierungen
	Handschliff	nass, P280 - 600
	Excenterschliff	trocken, P280 - 400
	Vorbehandlung	reinigen mit Silikonferner
	Verdünnung	KH-Verdünnung, max 10%
	Spritzviskosität	22 – 24 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,5 mm / 3 bar
	Saugbecherpistole	1,5 mm / 3 bar
	HVLP-Pistole	1,3 mm / 2 bar
	Spritzgänge	2, 100µm nass, 50 µm trocken
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	5 - 10 Minuten
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 70-80 Minuten montagefest ca. 7-8 Stunden forcierte Trocknung nicht empfohlen
	Ergiebigkeit	ca. 10 m <sup>2</sup>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.