














Technische Information:

DISOLAC-KH-Einbrenn-Decklack D-950

DISOLAC Kunstharz D-950 ist ein Hochglanz-Einbrenn-Decklack auf Kunstharz-Basis.

	Anwendungszweck	Industrielackierungen
	Handschliff	nass, P280 - 600
	Excenterschliff	trocken, P280 - 400
	Vorbehandlung	reinigen mit Silikonferner
	Verdünnung	KH-Verdünnung, max 25-30%
	Spritzviskosität	20 – 25 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,5 mm / 3 bar
	Saugbecherpistole	1,5 mm / 3 bar
	HVLP-Pistole	1,3 mm / 2 bar
	Spritzgänge	2, 100µm nass, 50 µm trocken
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	10 Minuten
	Trocknungszeit	30 Minuten / 120° C 20 Minuten / 140° C
	Ergiebigkeit	ca. 10 m ²

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.