











Wenn Qualität preisgünstig sein soll

## Technische Information:

### DISOLAC-Epoxy-Bodenlack D-961

DISOLAC Epoxy D-961 ist ein Seidenglanz-Zweikomponenten-Bodenlack auf Epoxy-Basis.

	Anwendungszweck	Industriebodenlack für den Innenbereich, besonders widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
	Vorbehandlung	Boden gründlich reinigen und entfetten
	Mischungsverhältnis	2 : 1 mit GESPAINTEpoxy-Härter (Typ 250)
	Verdünnung	Keine
	Verarbeitungsviskosität	50 - 70 Sekunden
	Spritzpistole	nicht geeignet
	Handpinsel	geeignet, 100 – 120 µm nass, 70 µm trocken
	Farbroller	geeignet, 100 – 120 µm nass, 70 µm trocken
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 2 Stunden montagefest ca. 7 Tage forcierte Trocknung 30 Minuten / 60° C.
	Ergiebigkeit	ca. 5 bis 6 m²

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.