














## Technische Information:

### DISOLAC-Kunstharz-Decklack D-973

**DISOLAC Kunstharz D-973** ist ein seidenmatter Einkomponenten-Decklack auf Kunstharz-Basis.

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
|    | Anwendungszweck                  | Industrielackierungen   |
|    | Handschliff                      | nass, P280 - 600  |
|    | Excenterschliff                  | trocken, P280 - 400   |
|    | Vorbehandlung                    | reinigen mit Silikonferner  |
|    | Verdünnung                       | KH-Verdünnung, max 10%  |
|   | Spritzviskosität                 | 20 – 23 Sekunden  |
|  | Fließbecherpistole               | 1,5 mm / 3 bar  |
|  | Saugbecherpistole                | 1,5 mm / 3 bar  |
|  | HVLP-Pistole                     | 1,3 mm / 2 bar  |
|  | Spritzgänge                      | 2, 100µm nass, 50 µm trocken  |
|  | Ablüftzeit zwischen Spritzgängen | 5 - 10 Minuten  |
|  | Trocknungszeit                   | staubtrocken ca. 45 Minuten<br>montagefest ca. 3 - 4 Stunden<br>forcierte Trocknung nicht empfohlen |
|  | Ergiebigkeit                     | ca. 10 m <sup>2</sup>   |

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.