
















## Technische Information:

### DISOLAC-Polyurethan-Decklack D-982

DISOLAC Polyurethan D-982 ist ein Struktur-Zweikomponenten-Decklack auf Polyurethan-Basis.

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
|    | Anwendungszweck                  | Industrielackierungen   |
|    | Handschliff                      | nass, P280 - 600  |
|    | Excenterschliff                  | trocken, P280 - 400   |
|    | Vorbehandlung                    | reinigen mit Silikonferner  |
|    | Mischungsverhältnis              | 5 : 1 mit GESPAIN-AC-PUR-Härter (Typ 50) oder<br>4 : 1 mit GESPAIN-PUR-Härter Typ 45                    |
|   | Verdünnung                       | PU-Verdünnung, max 10%  |
|  | Spritzviskosität                 | Gel / zähflüssig  |
|  | Fließbecherpistole               | 2,5 mm / 2 - 4 bar  |
|  | Saugbecherpistole                | nicht empfohlen   |
|  | HVLP-Pistole                     | nicht empfohlen   |
|  | Spritzgänge                      | 2<br>1.Schicht mit 4 bar (glatte Oberfläche)<br>2.Schicht verminderter Druck (Struktur)                 |
|  | Ablüftzeit zwischen Spritzgängen | ca. 10 Minuten  |
|  | Trocknungszeit                   | staubtrocken ca. 40 Minuten<br>montagefest ca. 4 – 5 Stunden<br>forcierte Trocknung 60 Minuten / 60° C. |
|  | Topfzeit                         | ca. 4 Stunden bei 20° C.  |
|  | Ergiebigkeit                     | abhängig von Struktureffekten   |

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.