















**Technische Information:**

**DISOLAC-PUR-Antirutschlack D-988**

**DISOLAC Polyurethan D-988** ist ein 2K-Antirutschlack auf Polyurethan-Basis.

	Anwendungszweck	Antirutschbeschichtungen
	Handschliff	nass, P280 - 600
	Excenterschliff	trocken, P280 - 400
	Vorbehandlung	reinigen mit Silikonemferner
	Mischungsverhältnis (Volumen)	5 : 1 mit GESPAIN-AC-PUR-Härter (Typ 50) oder 4 : 1 mit GESPAIN-PUR-Härter Typ 45
	Verdünnung	PU-Verdünnung, max 10%
	Spritzviskosität	zähflüssig
	Fließbecherpistole	2,5 mm / 2 bar
	Saugbecherpistole	1,8-2 mm / 2 bar
	HVLP-Pistole	nicht empfohlen
	Spritzgänge	1
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 40 Minuten montagefest ca. 4 – 5 Stunden forcierte Trocknung 60 Minuten / 60° C.
	Topfzeit	ca. 8 Stunden bei 20° C.
	Ergiebigkeit	abhängig von Schichtstärke

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.