












Technische Information:

DISOLAC-Eisenglimmerlack D-989

DISOLAC Eisenglimmerlack D-989 ist ein 2K-Rostschutzlack auf Acrylbasis

	Anwendungszweck	Rostschutzlack für Eisen und Stahl, auch für Aluminium geeignet
	Vorbehandlung	gründlich säubern und entfetten
	Mischungsverhältnis	10 : 1 mit GESPAINT Härter Typ100
	Verdünnung	Acryl-Verdünnung, max 20%
	Spritzviskosität	20 – 25 Sekunden
	Fließbecherpistole	2,5 mm / 2 bar
	Saugbecherpistole	2,5 mm / 2 bar
	Handpinsel	geeignet
	Spritzgänge	1
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 2-3 Stunden überlackierbar nach 24 Stunden
	Topfzeit	2-3 Stunden, temperaturabhängig

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.