
















Technische Information:

DISOLAC-Acryl-Decklack D-995

DISOLAC Acryl D-995 ist ein Hochglanz-Zweikomponenten-Decklack auf Acryl-Basis.

	Anwendungszweck	LKW-Lackierung direkt auf Metall
	Handschliff	nass, P280 - 400
	Excenterschliff	trocken, P280 - 400
	Vorbehandlung	reinigen mit Silikonferner
	Mischungsverhältnis	5 : 1 mit Acryl/PU-Härter Typ 50 oder 4 : 1 mit PU-Härter Typ 45
	Verdünnung	Acryl-Verdünnung, 15 - 20%
	Spritzviskosität	20 – 23 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm / 3 - 4 bar
	Saugbecherpistole	1,3 – 1,5 mm / 3 - 4 bar
	HVLP-Pistole	1,3 mm / 2 bar
	Spritzgänge	2, 100-120µm nass, 60 µm trocken
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	ca. 10 Minuten
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 20 Minuten montagefest ca. 3 Stunden forcierte Trocknung 30 Minuten / 60° C.
	Topfzeit	ca. 5 Stunden bei 20° C.
	Ergiebigkeit	ca. 8-10 m ² per Liter

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.