














DISOLAC-Rostschutzgrund-Primalkyde 122

DISOLAC Primalkyde 122 ist ein 1K-Rostschutzgrund auf Kunstharzbasis

	Anwendungszweck	Rostschutzgrund für Stahl überlackierbar mit KH-Lacken
	Handschliff	nach Bedarf
	Excenterschliff	nach Bedarf
	Vorbehandlung	Oberfläche reinigen und entfetten
	Verdünnung	KH-Verdünnung, max 15%
	Spritzviskosität	20 – 30 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,5 – 1,8 mm / 3-4 bar
	Saugbecherpistole	1,5 – 1,8 mm / 3-4 bar
	HVLP-Pistole	1,3 mm / 0,8 bar
	Spritzgänge	2, 85 µm nass, 45 µm trocken
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	10 Minuten
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 30 Minuten überlackierbar ca. 2 Stunden forcierte Trocknung nicht empfohlen
	Ergiebigkeit	ca. 9-11 m ²

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.