
















## Technische Information:

### DISOLAC-Primanyl 114

#### DISOLAC Primanyl 114 ist ein 1K-Antikorrosionsgrund auf Epoxybasis

	Anwendungszweck	Rostschutz/Grundierfüller für Stahl (auch verzinkt), Edelstahl, Aluminium, überlackierbar mit allen Lacktypen
	Handschliff	nach Bedarf
	Excenterschliff	nach Bedarf
	Vorbehandlung	Oberfläche reinigen und entfetten
	Verdünnung	KH/Nitro-Verdünnung, max. 25%
	Spritzviskosität	20 – 25 Sekunden
	Fließbecherpistole	1,5 – 1,8 mm / 3-4 bar
	Saugbecherpistole	1,5 – 1,8 mm / 3-4 bar
	HVLP-Pistole	1,3 mm / 2 bar
	Spritzgänge	1-2, 110 µm nass, 40 µm trocken
	Ablüftzeit zwischen Spritzgängen	5-10 Minuten
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 10 Minuten überlackierbar ca. 30 Minuten forcierte Trocknung 10 Minuten 60° C
	Naßschliff	nach 30 Minuten, P800 - 1000
	Tockenschliff	nach 30 Minuten, P360 - 400
	Ergiebigkeit	ca. 7-8 m <sup>2</sup> bei 25 µm Schichtstärke

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.